

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта
1	2	3
Плиты облицовочные из природного камня		
Caliza Capri		
1	Морозостойкость	ГОСТ 30629-2011 п. 6.10

Условия проведения испытаний в помещении:

температура – (18-22) °С, относительная влажность – (61-69) %.

Идентификационные номера образцов:

№ 1 - № 5 – контрольные образцы для проведения испытаний по показателю морозостойкость (образцы кубы с ребром 40 мм);

№ 6 - № 10 – основные образцы для определения прочности на сжатие породы после 15 циклов замораживания-оттаивания (образцы кубы с ребром 40 мм);

№ 11 - № 15 – основные образцы для определения прочности на сжатие породы после 25 циклов замораживания-оттаивания (образцы кубы с ребром 40 мм);

№ 16 - № 20 – основные образцы для определения прочности на сжатие породы после 35 циклов замораживания-оттаивания (образцы кубы с ребром 40 мм);

№ 21 - № 25 – основные образцы для определения прочности на сжатие породы после 50 циклов замораживания-оттаивания (образцы кубы с ребром 40 мм).

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и средства измерений, применяемые при проведении испытаний

№№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Дата прохождения метрологической аттестации, поверки	Примечание
1	2	3	4	5
1	Штангенциркуль 0-250 мм	404887	Паспорт от 17.08.2016 г. до 17.08.2017 г.	
2	Пресс гидравлический МС-500	1993	Свидетельство №7864-47 от 06.10.2016 г. до 06.10.2017 г.	
3	Морозильная камера МК	01040137	Аттестат № 3725-47-А/2016 от 08.11.2016 г. до 08.11.2017 г.	
4	Линейка металлическая	б/н	Клеймо 08.2016 г. до 08.2017 г.	
5	Угольник поверочный	352	Паспорт от 09.08.2016 г. до 09.08.2017 г.	
6	Набор щупов	8-55	Паспорт от 20.07.2016 г. до 20.07.2017 г.	
7	Гигрометр психрометрический ВИТ-1	y346	Свидетельство №180/2 от 18.07.2016 г. до 18.07.2018г.	

Дата получения образцов:

16.05.2017 г.

Продолжительность испытаний:

16.05.2017 г. – 29.06.2017 г.

